

+ Productinformatie



Herbol-Herboflex-Seidenfinish

Watergedragen, hoogelastische, vuilafstotende dispersiemuurverf voor binnen en buiten.

Toepassing	:	Als afwerking van minerale ondergronden in het Herbol-Herboflex-systeem, waar een elastische, vuilafstotende, lichtechte en duurzame coating gewenst is.
Ondergronden	:	Pleister, baksteen, beton voorbehandeld volgens het Herboflex-systeem.
Belangrijkste functies	:	Elastische, vuilafstotende coating.
Eigenschappen	:	<ul style="list-style-type: none">▶ Doorgaans in twee lagen een goed dekkend systeem.▶ Zeer goede buitenduurzaamheid in afgewerkt systeem.▶ Vuilafstotend▶ Elastisch▶ Lichtecht▶ Soepel en zeer gemakkelijk te verwerken.

Technische en praktische kenmerken

Technische kenmerken:

Samenstelling	:	Bindmiddel	:	Styrolacrylaatdispersie
		Pigment	:	Rutieltitaandioxide en speciale vulstoffen.
		Oplosmiddel	:	Water
Vaste stofgehalte	:	Volume 43%, gewicht 60%.		
Viscositeit	:	32 - 40 Pas (MC1).		
Dichtheid	:	1,41 kg/l.		
Glansgraad	:	Ca. 20% LR ISO 2813.		

Praktische inlichtingen:

Verpakkingen	:	12,5 liter
Opslag	:	In ongeopende verpakking minimaal 1 jaar houdbaar.
Uitzicht droge film	:	Zijdemat
Kleuren	:	In vele kleuren leverbaar via Herbol Colorservice.
Gereedschap	:	Aan te brengen met kwast en roller.
Verdunning	:	Niet verdunnen, product is gebruiksklaar.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven. Hoewel deze Product Informatie met de meeste zorg werd samengesteld, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van eventuele fouten. Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Herbol Nederland, Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammer, Nederland, tel. 0184 - 606430, fax.0184 - 606361, www.herbol.nl

Versie Maart 2007

schnell • sicher • produktiv

Herbol®

Reiniging van het gereedschap	:	Water
Applicatievoorwaarden	:	Verwerken bij temp. tussen 5 - 35°C en max. 85% R.V.
Rendement	:	Minimaal 200 ml/m ² bij gladde ondergrond tot 400 ml/m ² bij gestructureerde ondergronden per behandeling.
Droogtijd	:	Regenvast : Na ca. 6 - 12 uur.
	:	Overschilderbaar : Na ca. 12 uur.

Systemopbouw

Vorbereiding van de ondergrond

Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld.

Verfsysteem

Vorbereiding

Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde pleister- en verflagen verwijderen.

Grondering

Kale delen behandelen met Herbol-Imprägniergrund-Tiefgrund, Herbol-Putzgrund of Herbol-Hydrogrund waaraan 15-20% Herbol-Herboflex Seidenfinish is toegevoegd. Indien nodig een vullende tussenlaag aanbrengen van Herbol-Herboflex-Gum of Herbol-Herboflex-Armierungsbasis. Bij zeer slechte ondergrond de tussenlaag wapenen met Treviraweefsel.

Afwerking

Afwerken met één of twee volle lagen Herbol-Herboflex-Seidenfinish.

Transportcode:

A.D.R.

-

I.M.D.G.

-

U.N.

-

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer of er geen recentere versie van de Product Informatie is uitgegeven. Hoewel deze Product Informatie met de meeste zorg werd samengesteld, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard als gevolg van eventuele fouten.

Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Herbol Nederland, Postbus 4, 2964 ZG Groot-Ammers, Nederland, tel. 0184 - 606430, fax.0184 - 606361, www.herbol.nl

Versie Maart 2007

schnell • sicher • produktiv

Herbol®